



Паспорт

Продукция: камень фр. 70-150 ГОСТ 4001-2013

Карьер «Низкое», Шекснинский район, Вологодская область

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОСТ 4001-2013

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результат
1	Содержание глины в комках	%	-
2	Прослойки глины и мергеля	%	-
3	Наличие сквозных трещин	-	-
4	Среднее значение водопоглощения камней	%	0,08
5	Среднее значение предела прочности при сжатии в сухом состоянии	МПа (кгс/см ²)	116,6 (1166,3)
6	Среднее значение предела прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии	МПа (кгс/см ²)	108,9 (1089,0)
7	Снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии	%	6,6
8	Наименьший размер кусков камня	мм	70
9	Наибольший размер кусков камня	мм	150
10	Марка камня по морозостойкости	-	F200
11	Марка камня по прочности	-	M1000
12	Насыпная плотность	г/см ³	1,66

М.П.

»

ОБРАЗЕЦ